



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON

N.I.F.: Q - 4670001 - I

CTRA.BORRIOL, Km. 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDIOMAS)

APDO. CORREOS 174 - TEL. 964 20 85 83 - FAX 964 20 25 94

12004 - CASTELLON

INFORME DE ENSAYO

PETICIONARIO: CERAMICA VIVES, S.A.
DIRECCION: Ctra. Castellón, Km. 23
LOCALIDAD: ALCORA (Castellón)
Nº DE EXPEDIENTE: 47.562
HOJA Nº: 1 / 2
FECHA DEL INFORME: 03/04/2009
FECHA DE RECEPCION DE LAS MUESTRAS: 26/02/2009
FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: 26/02 - 02/04/2009

NATURALEZA DE LA MUESTRA:

Baldosas cerámicas, prensadas en seco, 316 x 316 mm, esmaltadas. Ref.:

-- **VORAMAR BLANCO** --

Código: 85-5-09

ENSAYOS REALIZADOS:

- UNE-ENV 12633 * DETERMINACION DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/
RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR (USRV)



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES
CASTELLÓN

Rubén Almela Senent
JEFE LABORATORIO



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES
CASTELLÓN

José A. Estibález Catalán
DIRECTOR

Las muestras para realizar los ensayos han sido suministradas por el peticionario.
Los resultados contenidos en el presente informe sólo se refieren al material sometido a ensayo.
La reproducción del presente informe sólo está autorizada si se realiza en su totalidad.



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
 COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON

N.I.F.: Q - 4670001 - I

CTRA.BORRIOL, Km. 1 (FRENTE ESCUELA OFICIAL IDIOMAS)
 APDO. CORREOS 174 - TEL. 964 20 85 83 - FAX 964 20 25 94

12004 - CASTELLON

Expediente nº: 47.562
 Hoja nº: 2 / 2
 Peticionario: CERAMICA VIVES
 Fecha: 03/04/2009

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

NATURALEZA DE LA MUESTRA.-

Baldosas cerámicas, prensadas en seco, 316 x 316 mm, esmaltadas. Ref.:

-- **VORAMAR BLANCO** --

Código: 85-5-09

RESULTADOS.- (Ensayo realizado según Norma **UNE-ENV 12633:2003**)

* Ensayo utilizado: **Péndulo de fricción** (*Método sin pulir USRV*)

| PROBETA | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (R_d) |
|----------------|---|
| 1 | 47 |
| 2 | 45 |
| 3 | 47 |
| 4 | 46 |

* Resistencia al deslizamiento media: **R_d = 46** (*Clase 3*)

* Observaciones: La clasificación propuesta en el documento **SU1** (Seguridad frente al riesgo de caídas) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, es la siguiente:

| <u>CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN "SU1"</u> | |
|---|--------------|
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (R_d) | CLASE |
| R _d ≤ 15 | Clase 0 |
| 15 < R _d ≤ 35 | Clase 1 |
| 35 < R _d ≤ 45 | Clase 2 |
| R _d > 45 | Clase 3 |



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
 COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES
 CASTELLÓN